

ПРИСАДКА С-150 МАРКА «КОНЦЕНТРАТ»

ТУ 38.101685-84	Раствор среднещелочного синтетического сульфоната кальция в минеральном масле.		
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	-	30.0	200.0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	180	225	-
Щелочное число, мг КОН/г	230	248	-
Содержание кальция, % масс.	9.00	10.0	-
Содержание сульфатной золы, % масс.	-	33.8	35.0
Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 12 месяцев.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		