

ПРИСАДКА ССК-400D

ТУ ВУ 390401182.022-2011	Раствор высокощелочного синтетического сульфоната кальция в минеральном масле, произведенного на основе диалкилбензолсульфокислоты.		
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	-	50.0	150.0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	180	220	-
Щелочное число, мг КОН/г	380	412	430
Содержание кальция, % масс.	13.5	15.5	-
Содержание сульфатной золы, % масс.	-	52.0	55.0
Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 12 месяцев.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		