

ПРИСАДКА В-7 130Д

ТУ ВУ 390401182.027-2012	Присадка на основе высокощелочного алкилфенолята кальция. Применяется совместно с другими детергентами при производстве моторных масел для дизельных и бензиновых двигателей.		
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	-	250.0	350.0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	170	220	-
Щелочное число, мг КОН/г	250	285	-
Содержание сульфатной золы, % масс.	-	34.0	39.0
Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 12 месяцев.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		