

КОНЦЕНТРАТ КАЛЬЦИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ТУ ВУ 390401182.046-2016	Попутный продукт производства присадок и компонентов пакетов присадок. Применяется в качестве компонента для производства дорожных герметизирующих и гидроизоляционных мастик, модифицированных битумов и асфальтобетонных смесей на их основе, а также наплавляемых кровельных материалов.		
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Температура вспышки в открытом тигле, °С	150	165	-
Вязкость условная при 80 °С, с	-	55	-
Массовая доля воды, %	-	0.30	0.40
Условия применения	Срок годности при температуре окружающей среды - 12 месяцев.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		

СМЕСЬ МАСТИЧНАЯ БИТУМНАЯ

Требования к качеству установлены в технологии производства	Представляет собой продукт, состоящий из связующего элемента (битума дорожного марки 70/100) и наполнителя (концентрата кальциевых соединений). Применяется в качестве сырьевого компонента для приготовления гидроизоляционных мастик.		
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Пенетрация при 25 °С, 0.1 мм	-	175	200
Температура размягчения, °С	30.0	40.0	50.0
Зольность, %	12.5	14.5	19.0
Массовая доля воды, %	-	0.15	1.0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	150	280	-
Условия применения	Срок годности при температуре окружающей среды - 12 месяцев.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		